

# ECOFIBRE Akustikdämmplatte AKP 035V, vlieskaschiert

Stand: Februar 2014



Einseitig schwarz kaschierte Glaswolle-Platte mit hervorragenden schallabsorbierenden Eigenschaften für Wand und Decke, sowie für Klimaanlage und im Apparatebau.

## Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

DI / Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.

## Technische Eigenschaften Daten

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Nichtbrennbar A1 DIN 4102 und EN 13501

Wasserdampfdiffusion MU1 DIN 12086

Dickentoleranz Klasse T2 DIN 13162

## Maßangaben und Lieferformen

Dicke	Abmessung	m <sup>2</sup> /Paket	m <sup>2</sup> /Palette	Paket/Palette	Art.-Nr.	Bruttopreis in Euro/m <sup>2</sup>
30 mm	600 x 1250 mm	16,50 m <sup>2</sup>	198,00 m <sup>2</sup>	12 Pakete	200 113 030	<b>11,39</b>
40 mm	600 x 1250 mm	12,75 m <sup>2</sup>	153,00 m <sup>2</sup>	12 Pakete	200 113 040	<b>15,18</b>
50 mm	600 x 1250 mm	9,75 m <sup>2</sup>	117,00 m <sup>2</sup>	12 Pakete	200 113 050	<b>18,98</b>
60 mm	600 x 1250 mm	8,25 m <sup>2</sup>	99,00 m <sup>2</sup>	12 Pakete	200 113 060	<b>22,44</b>

Alle Preise zzgl. 19% gesetzl. MwSt.

ECOFIBRE Glaswolle Dämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich. Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Teil 1 zu beachten.

Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.

Die technischen Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand.