

ECOFIBRE Fassadendämmplatte FDP 035V, vlieskaschiert

Stand: Februar 2014



Einseitig vlieskaschierte Glaswolle-Platte zur Wärmedämmung von Außenwänden bei hinterlüfteten Fassadenbekleidungen, durchgehend wasserabweisend.

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

WZ / Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung

WAB / Außendämmung der Wand, hinter Bekleidung

Technische Eigenschaften Daten

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Nichtbrennbar A1 DIN 4102 und EN 13501

Wasserdampfdiffusion MU1 DIN 12086

Dickentoleranz Klasse T3 DIN 13162

Maßangaben und Lieferformen

Dicke	Abmessung	m ² /Paket	m ² /Palette	Paket/Palette	Art.-Nr.	Bruttopreis in Euro/m ²
40 mm	600x1250 mm	18,00 m ²	216,00 m ²	12 Pakete	200 108 040	4,84
60 mm	600 x 1250 mm	12,00 m ²	144,00 m ²	12 Pakete	200 108 060	7,04
80 mm	600 x 1250 mm	9,00 m ²	108,00 m ²	12 Pakete	200 108 080	9,68
100 mm	600 x 1250 mm	7,50 m ²	90,00 m ²	12 Pakete	200 108 100	12,10
120 mm	600 x 1250 mm	6,00 m ²	72,00 m ²	12 Pakete	200 108 120	14,52
140 mm	600 x 1250 mm	5,25 m ²	63,00 m ²	12 Pakete	200 108 140	16,94
160 mm	600 x 1250 mm	4,50 m ²	54,00 m ²	12 Pakete	200 108 160	19,36
180 mm	600 x 1250 mm	3,75 m ²	45,00 m ²	12 Pakete	200 108 180	21,78
200 mm	600 x 1250 mm	3,75 m ²	45,00 m ²	12 Pakete	200 108 200	24,20

Alle Preise zzgl. 19% gesetzl. MwSt.

ECOFIBRE Glaswolle Dämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich. Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Teil 1 zu beachten.

Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.

Die technischen Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand.