

ECOFIBRE Wärmedämmfilz WDF 040

Stand: Februar 2014



Unkaschierter Glaswolle-Rollfilz als wärme- und schalldämmende Auflage auf Decken, in Kaltdächern und zweischaligen Blechdächern sowie als Hohlraumdämmung.

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

DZ / Dach, Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbbare aber zugängliche oberste Geschossdecken

DAD-dk / Dach, Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen

Technische Eigenschaften Daten

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Nichtbrennbar A1 DIN 4102 und EN 13501

Wasserdampfdiffusion MU1 DIN 12086

Dickentoleranz Klasse T2 DIN 13162

Maßangaben und Lieferformen

Dicke	Abmessung	m ² /Rolle	m ² /Palette	Rolle/Palette	Art.-Nr.	Bruttopreis in Euro/m ²
40 mm	12000 x 1200 mm	14,40 m ²	259,20 m ²	18 Rollen	200 109 040	2,20
50 mm	12000 x 1200 mm	14,40 m ²	259,20 m ²	18 Rollen	200 109 050	2,70
60 mm	12000 x 1200 mm	14,40 m ²	259,20 m ²	18 Rollen	200 109 060	3,25
80 mm	8500 x 1200 mm	10,20 m ²	183,60 m ²	18 Rollen	200 109 080	4,25
100 mm	8000 x 1200 mm	9,60 m ²	172,80 m ²	18 Rollen	200 109 100	5,40
120 mm	6000 x 1200 mm	7,20 m ²	129,60 m ²	18 Rollen	200 109 120	6,50
140 mm	5000 x 1200 mm	6,00 m ²	108,00 m ²	18 Rollen	200 109 140	7,55
160 mm	5000 x 1200 mm	6,00 m ²	108,00 m ²	18 Rollen	200 109 160	8,65
180 mm	4000 x 1200 mm	4,80 m ²	86,40 m ²	18 Rollen	200 109 180	9,65
200 mm	4000 x 1200 mm	4,80 m ²	86,40 m ²	18 Rollen	200 109 200	10,70

Alle Preise zzgl. 19% gesetzl. MwSt.

ECOFIBRE Glaswolle Dämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich. Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Teil 1 zu beachten.

Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.

Die technischen Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand.